

# MG-S308LS

ลวดเปลือยสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าสแตนเลส 18%Cr-8%Ni ชนิดคาร์บอนต่ำ

มาตรฐานอ้างอิง :  
AWS A5.9 ER308LSI



## การใช้งาน

**PREMIARC MG-S308LS** เป็นลวดเปลือย (Solid wire) สำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าสแตนเลส 18%Cr-8%Ni ชนิดคาร์บอนต่ำ อย่างเช่น SUS 304L



ส่วนผสมทางเคมีโดยทั่วไปของเนื้อโลหะเชื่อม (%) (ก๊าซปกคลุม : Ar+2%O<sub>2</sub>)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu
0.017	0.79	1.91	0.021	0.001	9.86	19.78	0.04	0.04



คุณสมบัติทางกลโดยทั่วไปในเนื้อโลหะเชื่อม (ก๊าซปกคลุม : Ar+2%O<sub>2</sub>)

0.2% OS (MPa)	TS (MPa)	EI (%)	IV (J)
400	580	42	59 ที่ -196 °C



ขนาดที่มีจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์	ขนาดลวด(มม.)
<b>PREMIARC MG-S308LS</b>	1.0, 1.2